

Certifikační osoba: 0958
 Certifikát č. 0958-CPD-DK-048/2
 Rok: 2014



Popis: Asfaltový SBS modifikovaný pás vhodný k natavení s vložkou z polyesterové rohože a břidličným posypem.

Složení pásu:

Horní vrstva	břidličný posyp, přírodní
Spodní vrstva	spalitelná (odtavovací) fólie
Vložka	polyesterová rohož
Krycí vrstva	SBS modifikovaný asfalt

Požadavky dle: EN 13 707, EN 13 969

Použití:

Pás je určen jako finální (vrchní) vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na tažnost a mechanickou odolnost.

Zpracování:

Pás se aplikuje plnoplošným natavením plamenem.

Balení:

Pásky se dodávají v rolích o rozměru 5,0 x 1,0 m.
 Paletové balení: 24 rolí, tzn. 120 m²/paleta

Doprava, skladování:

Dopravovat a skladovat nastojato. Chraňte před slunečním zářením.

Záruka:

Záruční doba na funkčnost výrobku je **7 let** za předpokladu dodržení podmínek jejich použití a technologického postupu pokládky.

Technické vlastnosti	Zkušební metoda/klasifikace	Jednotka	Hodnota
Zjevné vady	EN 1850-1	-	nejsou
Délka role	EN 1848-1	m	≥ 5,0
Šířka role	EN 1848-1	m	≥ 1,0
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Plošná hmotnost	EN 1849-1	kg/m ²	6,2
Tloušťka	EN 1849-1	mm	5,2 ± 0,2
Vodotěsnost	EN 1928 zkouška B	kPa	vyhovuje
Klasifikace podle vystavení vnějšímu ohni	EN 13501-5	třída	Broof (t1)*
Klasifikace podle reakce na oheň	EN 13501-1	třída	E
Pevnost v tahu podélná/příčná	EN 12311-1	N/50mm	≥ 800/800
Protážení při přetržení	EN 12311-1	%	≥ 35/35
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	°C	≤ -15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	°C	≥ +90
Propustnost vodních par	EN 1931	μ	20.000

* dle systémové zkoušky

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti. Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe. Toto doporučení není závazné.

Aplikace výrobku se řídí podrobným montážním návodem, který je v aktuální verzi zveřejněný na webu www.pascaloriginal.cz.

Výrobce: Icopal Vedag, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry.
 Technické změny vyhrazeny.

Platnost od 1.4.2014
 do vydání nového TL