



EN 13707:2004+A2:2009
Referenční číslo PoV: 5/PAS2023
Certifikát č. 1023-CPR-0178F



Popis: Asfaltový SBS modifikovaný pás vhodný k natavení s vložkou z polyesterové rohože a břidličným posypem.

Složení pásu:

Horní vrstva břidličný posyp, přírodní
Spodní vrstva spalitelná (odtavovací) fólie
Vložka polyesterová rohož
Krycí vrstva SBS modifikovaný asfalt

Požadavky dle: EN 13 707:2004+A2:2009

Použití:

Pás je určen jako finální (vrchní) vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhou životnost.

Zpracování:

Pás se aplikuje plnoplošným natavením plamenem na vhodný podklad.

Balení:

Pásky se dodávají v rolích o rozměru 7,5 x 1,0 m.
Paletové balení: 20 rolí, tzn. 150 m²/paleta

Doprava, skladování:

Dopravovat a skladovat nastojato. Chraňte před slunečním zářením.

Záruka:

Záruční doba na funkčnost výrobku je **7 let** za předpokladu dodržení podmínek jejich použití a technologického postupu pokládky.

| Technické vlastnosti | Zkušební metoda/klasifikace | Jednotka | Hodnota |
|--|-----------------------------|----------|-------------|
| Zjevné vady | EN 1850-1 | - | Nejsou |
| Délka role | EN 1848-1 | m | ≥ 7,45 |
| Šířka role | EN 1848-1 | m | ≥ 0,99 |
| Přímost | EN 1848-1 | mm/10m | ≤ 20 |
| Tloušťka | EN 1849-1 | mm | 4,0 ±0,2 |
| Vodotěsnost | EN 1928 zkouška B | kPa | vyhovuje |
| Klasifikace podle vystavení vnějšímu ohni | EN 13501-5 | třída | Broof (t3)* |
| Klasifikace podle reakce na oheň | EN 13501-1 | třída | E |
| Pevnost v tahu podélná/příčná | EN 12311-1 | N/50 mm | ≥ 800/600 |
| Protažení při přetržení | EN 12311-1 | % | ≥ 30/30 ±15 |
| Ohebnost za nízkých teplot | EN 1109 | °C | ≤ -15 |
| Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | EN 1110 | °C | ≥ 90 |
| Rozměrová stálost | EN 1107-1 | % | ≥ 0,3 |
| Propustnost vodních par | EN 1931 | μ | 20 000 |
| Přilnavost posypu | EN 12039 | % | 15 ±10 |
| Nebezpečné látky | | - | NPD |

* dle systémové zkoušky

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti. Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe. Toto doporučení není závazné. Aplikace výrobku se řídí podrobným montážním návodem, který je v aktuální verzi zveřejněný na webu www.pascaloriginal.cz.

Výrobce: Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
Technické změny vyhrazeny.

Platnost od 21.8.2023
do vydání nového TL